

Monja contra incendios Item No.: RMT-L-JJ01

Certificaciones / Estándar: CCC, GA 869-2010, EN 13911:2004

1、 Propiedades de la tela

Tejido de punto Aramid

Retardante de llama: dañado length \leq 100mm, después de tiempo de llama \leq 2s, sin fusión;

Estabilidad térmica: tasa de cambio de dimensión en radial y trama \leq 10%, sin cambio de color.

Contracción de lavado de agua: \leq 5%

Anti-pilling: \geq 3 grados

Contenido de formaldehído: \leq 75 mg / kg;

Valor de PH: 4.0 ~ 7.5



2、 Evaluación del rendimiento

Resistencia de la costura: \geq 185N

Estabilidad dimensional de apertura de cara: \leq 20%